

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



NEOCOLORS



COLORES Y CÓDIGOS DE PINTURAS:

BLANCO NC-033-100-1	VERDE FRONDOSO NC-033-060-1	BEIGE MAGNOLIA NC-033-110-1
AMARILLO SAFRÁN NC-033-200-1	ROJO RÚSTICO NC-033-300-1	OCRE BAMBÚ NC-033-224-1

Aspectos Generales

Descripción del Producto:

Caucho Ext/Int es una pintura doméstica y arquitectónica de tipo "A", de excelente calidad, formulada a base de agua y elaborada con resinas vinil acrílicas, que se caracteriza por proporcionar una alta retención de color y un acabado liso mate, resistente a la luz y la intemperie.

Uso Recomendado:

Puede usarse sobre superficies de concreto, friso, ladrillo, bloque, madera, fórmica, cartón piedra y mampostería en general. Dadas las cualidades de este producto, puede ser utilizado tanto en ambientes interiores como en exteriores, en hogares, oficinas, edificios, colegios, industrias; entre otros, donde se requiera de buenas condiciones de resistencia.

Tipo de Presentación

El producto es envasado de la siguiente manera:

- Galón con capacidad volumétrica de 3,79 litros.

El embalaje se realiza en lotes de 2 envase de 1 galón, recubiertos de plástico.



3,79 litros

Galón

Datos Técnicos

- Color:** Remitirse a la carta de colores
- Aspecto de la Película:** Mate
- Porcentaje de Sólidos:**
 - Peso: (40- 52) %,
 - Volumen: (30-40) %
- Viscosidad Original:** (90 – 100) KU a una temperatura de 25 °C
- Rendimiento Teórico:**
Aproximadamente 50 m²/galón a 25 micrones (1 Mils) de espesor película seca, dependiendo de la superficie de aplicación.

Secamiento

Para un espesor de película seca de 29,5 micrones (1.2 Mils), a una temperatura de 25 °C. (77 °F).

- Al Tacto:** Treinta minutos (30 min).
- Libre de Huella:** Tres (03) horas.
- Repintado:** Para una segunda aplicación se deberá esperar cuatro (04) horas.
- Duro:** veinticuatro (24) horas luego de su aplicación.

La superficie será lavable después de 30 días de una segunda aplicación.

Técnicas de Aplicación

Universal:

Se podrá aplicar sobre la superficie con brocha, rodillo o pistola convencional, siempre en sentido de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, cuidando de proteger la superficie que no se desea pintar.

Brocha:

Utilizar brochas de cerdas naturales y/o artificiales.

Rodillo:

Emplear la camisa de rodillo adecuada según la porosidad de la superficie.

Pistola:

- Pistola a Succión: 2,81 – 4,22 Kg/cm² (40-60 psi) en la línea de aire.
- Pistola Convencional:
Presión en el envase: 0,70 – 1,05 Kg/cm² (10-15 psi).
Presión de Aire: 2,81 – 4,22 kg/cm² (40-60 psi).

Tratamiento de la Superficie

La superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasas, sulfatos, pintura quemada, suelta, pulverizada o escarapelada y de cualquier sustancia extraña que pudiera interferir en la adhesión de la película de pintura a la superficie.

Las superficies nuevas de concreto, friso, mamposterías, hormigón, etc; se deben dejar secar por lo menos por 28 días (exterior) y 45 días (interior) a temperatura ambiente. Para superficies de concreto se recomienda usar un fondo antialcalino.

Las superficies de madera deben someterse a una limpieza manual o a un proceso de limpieza con herramienta eléctrica. Se recomienda utilizar fondo sellador para madera.

Mezcla:

• Previo a su aplicación, la pintura se debe mezclar bien para obtener un color homogéneo.

Limpieza y Seguridad

Limpieza:

Lave los utensilios empleados con agua, jabón o detergente.

Seguridad:

- Producto tóxico, mantener en lugar fresco y ventilado.
- Conserve el envase cerrado después de su uso.
- Aplíquese en un lugar que posea ventilación.
- Evite el contacto con los ojos y otras mucosas.
- No ingerir el producto.
- Manténgase alejado del alcance de los niños.

Almacenamiento

Tiempo de Almacenamiento: 12 meses en envases originales cerrados, bajo techo y en lugares bien ventilados.

Temperatura y Humedad de Almacenamiento:

Máximo 38°C (100 °F) y 85% de humedad relativa.



Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación; así como, rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de Pinturas NeoColors, está limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de Pinturas NeoColors, alcanza solo su calidad en el envase original de acuerdo al aseguramiento de control de calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a Pinturas NeoColors, para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de usarlos.